

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE SOL POUR PEINTURE EPOXY Référence : 19712

RESUME

Le primaire d'accrochage est compatible avec la [peinture de sol industrie lourde](#).

Nous vous conseillons de l'utiliser si votre sol est particulièrement poreux ou en mauvaise état. En revanche, ce n'est pas la meilleure solution si le but est de recouvrir une peinture existante.

Il offre un fort pouvoir d'imprégnation, avec une adhérence sur tous types de sols légèrement fermés ou poreux.

Il s'agit d'un primaire époxy à phase aqueuse bi-composant (composant 1 7,4 L + composant B 2,6 L) soit un total de 10 litres.

Finition blanc satin, usage intérieur.

Rendement : 5 à 6 m²/litre et par couche.

Les points forts :

- Émission dans l'air intérieur classé A+
- Bonne résistance aux acides classiques et aux détergents industriels
- Favorise la durabilité et la performance

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le primaire d'accrochage sol pour peinture epoxy ?

L'accrochage primaire peinture de sol époxy permet de préparer une surface poreuse ou très abîmée avant l'application de la peinture finale.

On l'utilise en intérieur, sur sol béton, ciment ou carrelage.

Le primaire pour peinture sol epoxy dispose d'un fort pouvoir d'imprégnation et permet une meilleure adhérence sur tous types de sols fermés ou poreux.

Elle permet également d'uniformiser le support et favorise la tenue dans le temps.

Il est préférable de **ne pas l'utiliser si la surface est déjà dotée d'une ancienne peinture**. Dans ce cas, après travail de la surface, il est conseillé de légèrement diluer la peinture finale avec du white spirit pour la première couche.

Cela va rendre votre peinture plus liquide et par conséquent, elle aura plus de facilité à s'imprégner et à combler les aspérités.

Pour une signalétique au sol en extérieur, nous vous proposons la [peinture de sol extérieur 5 kg](#).

Comment appliquer le primaire pour peinture sol époxy ?

Étape 1 : préparation du support

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre doivent être réalisés selon les règles de l'art et être en conformité avec les recommandations de la norme NF 74203 (réf DTU 5963) pour le sol.

1. Protégez ce qui ne doit pas être traité, à l'aide d'une bâche
2. Le béton ou le ciment doivent être sec. Sur béton neuf : attendre 28 jours par tranche de 10 cm d'épaisseur de béton avant d'appliquer le primaire époxy.
3. Vérifiez qu'il n'y a pas de matière non adhérente
4. Réparez les fissures importantes avec un produit adapté
5. Dégraissez, dégraissez obligatoirement le sol afin de dissoudre les graisses salissures, pouvant impacter l'adhérence
6. Contrôlez le coefficient de porosité sur un ciment lisse ou un carrelage avec le test de la goutte d'eau
7. Contrôlez l'absence de condensation : test du film plastique de 1 m² scotché sur le support durant 12 heures. Si pas de condensation, application possible du primaire. Si vous constatez de la condensation sous le film (remontées d'humidité par capillarité, faire sécher le support et renouveler ultérieurement le test.

Étape 2 : application du primaire d'accrochage sol pour peinture epoxy

1. Mélangez le composant A et le composant B à l'aide d'un mélangeur électrique (sur perceuse par exemple). Effectuez le mélange à faible vitesse afin d'éviter de faire rentrer de l'air. Puis patientez 5 minutes.
2. Le mélange doit impérativement être appliqué dans l'heure qui suit le mélange des 2 composants A et B. Passé ce délai, il y aura une perte significative des propriétés d'adhérence et de résistance à l'abrasion. Ne jamais rajouter d'eau.

3. Appliquez une fine couche (environ 150 µm) tirée à l'aide d'un rouleau à poils ras.
4. Laissez sécher, attendre entre 12 et 24 heures avant de recouvrir le primaire par la peinture de sol industrielle époxy. Ce délai peut être ramené à 6 heures pour un trafic piétonnier sans aucun passage de véhicule.

Si vous dépassez 24 heures d'attente afin de procéder au recouvrement, il faudra obligatoirement procéder à un dégraissage de la surface suivi d'un dépolissage au papier abrasif.

Notre conseil de pro :

Il est conseillé d'effectuer un ponçage léger de la surface afin d'optimiser l'accroche du primaire de sol industriel.

Le nettoyage et rinçage implique un délai de séchage de 3 jours (20°C 50% humidité) sans nouveau contact avec une source d'humidité avant de pouvoir recouvrir. Le ponçage peut avoir lieu dans cet intervalle de 3 jours.

Caractéristiques techniques de l'accrochage primaire peinture de sol epoxy

Caractéristiques Techniques

Finition	Blanc satin
Format	10 litres (composant A 7,4 L + composant B 2,6 L)
Usage	intérieur (sols béton, ciment ou carrelage)
Matériel d'application	Brosse, rouleau
Classification	Famille 1 classe 4a/6b selon norme NFT36005
Liant	À base de résines époxy en phase aqueuse
Solvant type	Eau
Odeur	Neutre
Bi composant	Bicomposant kit complet 10L respecter rigoureusement les proportions de mélange
Densité	Composant A : 1.40 +/-0.05 Composant B : 1.12 +/-0.05 Mélange : 1.31 +/-0.05
Viscosité	Composant A : 8 - 12 Poises Composant B : 2.5 Poises Mélange : 8 à 12 poises
Extrait sec	Composant A : 42% +/-3% Composant B 67% +/-3% Mélange 49% +/-3%

Brillance	> 10
Aspect	Satiné lisse
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 140g/l (2010). Ce produit contient max. 2g/l
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	5 à 6 m2 par litre et par couche
Séchage et recouvrabilité	Entre 12 et 24 heures avant de recouvrir par sa finition Isomark Peinture sol époxy. 6 heures pour un trafic piétonnier sans aucun passage de véhicule (salle de jeux, d'exposition...).
Nettoyage du matériel	A l'eau

Stockage : minimum 1 an dans son emballage d'origine.

Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

Prozon décline toute responsabilité en cas de défaut d'application ou de mauvaise préparation du support. Toutes les préconisations techniques nécessaires au bon déroulement des opérations sont fournies et doivent être scrupuleusement respectées par l'utilisateur. Le rendement et le résultat final dépendant intrinsèquement de l'état initial du sol (porosité, humidité, propreté) et de la rigueur de la pose, tout litige découlant du non-respect de ces directives ne saurait nous être imputé.