

PEINTURE SOL ATELIER INTÉRIEUR Référence : 10858

RESUME

Peinture pour marquage de symboles ou de zones au sol en intérieur dans un atelier, un entrepôt ou une industrie. Peinture bi composante à base de résine acrylique modifiée par époxy.

Disponible en 6 couleurs standards (noir, blanc, bleu, vert, rouge, jaune). Vendue par kit de 5 ou 20 kg.

Les points forts :

- Bonne durabilité
- Résistance aux passages intensifs
- Application simple à l'aide d'un rouleau (Surface pleine inférieure à 15m2)
- Séchage très rapide
- Ne s'encrasse pas
- Idéale pour le marquage de sécurité en intérieur
- Durcisseur inclus

Retrouvez également la [peinture pour parking souterrain](#) et de [résine de finition](#).

DECLINAISONS

Couleur	Conditionnement
Noir	Kit 5 kg
Noir	Kit 20 kg
Blanc	Kit 5 kg
Blanc	Kit 20 kg
Bleu clair RAL 5012	Kit 5 kg
Bleu clair RAL 5012	Kit 20 kg
Jaune signalisation RAL 1023	Kit 5 kg
Jaune signalisation RAL 1023	Kit 20 kg
Rouge signalisation RAL 3020	Kit 5 kg

Rouge signalisation RAL 3020
Vert signalisation RAL 6024
Vert signalisation RAL 6024

Kit 20 kg
Kit 5 kg
Kit 20 kg

DESCRIPTION

Peinture durable de marquage au sol d'atelier

La peinture pour marquage de sol en atelier ou entrepôt est essentielle pour garantir sécurité et organisation dans vos locaux. Elle permet de délimiter des zones spécifiques (passages piétons, zones de stockage, voies de circulation) et de communiquer des informations à travers des symboles (flèches, pictogrammes, interdictions).

Cette peinture est résistante à l'usure, aux produits chimiques et aux impacts mécaniques, assurant une durabilité dans des environnements exigeants. Disponible en différentes couleurs normalisées (comme le jaune pour les zones de danger), elle favorise une signalisation claire et conforme aux réglementations.

Si vous souhaitez une autre couleur, [faites-nous une demande de devis](#), cette personnalisation est possible à partir de 200 kg.

Un bon marquage améliore l'efficacité, réduit les risques d'accidents et facilite la gestion des flux dans un espace de travail. C'est pourquoi, il est important de sélectionner la bonne peinture et d'en choisir une de qualité.

Si vous recherchez une peinture pour industrie acide ou alimentaire, veuillez nous faire [une demande de devis](#).

Caractéristiques techniques de la peinture de sol atelier

- Matière :
 - Peinture solvantée bi composante à base de résine acrylique modifiée par époxy

- Liant : acrylique / époxy
- Propriétés :
 - Extrêmement résistante et durable
 - Excellente adhérence sur support béton et enrobé intérieur
 - Densité :
 - Base : 1.38 +/- 0.05
 - Durcisseur : 0.88 +/- 0.05
 - Mélange : 1.31 +/- 0.05
 - Finition : satiné, brillant 20% (NFT 30061)
 - Classification NFT 36-005 : Famille 1 classe 7b1 et 6b.
- Consommation :
 - Dosage entretien : 400 à 600 g/m² soit 2,5 à 1,5 m²/kg
 - Dosage neuf : 600 g/m² soit 1,5 m²/kg
- 6 Teintes standards :
 - Blanc
 - Noir
 - Vert RAL 6024
 - Rouge RAL 3020
 - Bleu RAL 5012
 - Jaune RAL 1023
- Conditionnement : vendu par kit de 5 ou 20 kg
- Condition d'utilisation : en intérieur uniquement sur le sol d'un atelier, d'un entrepôt, d'une zone de stockage...
- Sécurité / précautions d'emploi :
 - Se référer à la fiche de données de sécurité
 - Produit inflammable
 - Respecter les précautions d'usage relatives à l'application de peinture époxydique
- Durée de stockage : 6 mois en emballage fermé, à l'abri du froid, du gel et des fortes chaleurs.

Comment appliquer correctement au sol la peinture pour atelier ?

- Prérequis :
 - Tout d'abord, la température d'application doit

être comprise entre +5 et +35°C avec une hygrométrie inférieure à 80%.

- Il faut impérativement que le support soit en bon état, propre, exempt d'huile et sec.
- Cette peinture est préconisée pour de petite surface, maximum 15 m² plein.

• Mélange :

- Pour réaliser le mélange entre la base et le durcisseur, utilisez un malaxeur électrique, afin de réaliser un mélange parfait.
- Attention, il faut impérativement utiliser le kit dans sa totalité à chaque fois qu'une couche est réalisée. Le kit ne doit pas être déconditionné.
- La durée d'utilisation du mélange est d'environ 3h lorsque la température ambiante est de 20°C. En cas, d'augmentation de la température ambiante, la durée d'utilisation du mélange est réduite. Nous vous conseillons de préparer votre mélange une fois que tout est prêt.
- Il faut donc calculer les dosages de peinture nécessaire par couche à recouvrir et non pour l'ensemble du projet afin d'éviter tout déconditionnement.

• Application :

- Sur revêtement hydrocarboné : La peinture doit être appliquée au plus tôt 1 mois après la réalisation du sol. Il faut en effet que les huiles de ressuage s'évacuent complètement. Ensuite, vous pourrez appliquer une couche de peinture à raison de 400 à 600 g/m² ainsi que sa [charge antidérapante](#) à raison de 0,5 kg pour un kit de 5 kg de peinture ou 2 kg pour un kit de 20 kg de peinture.
- Sur revêtement béton non peint : Le support doit être suffisamment poreux pour accueillir la peinture. Si ce n'est pas le cas, veuillez d'abord réaliser un grenaillage ou poncer le. Puis, appliquez tout d'abord une première couche

de [peinture diluée à 20% de diluant](#) à raison de 300 g/m² puis une deuxième couche de peinture pure à raison de 400 g/m² auquel il faut ajouter la [charge antidérapante pour peinture](#).

- Sur support peint : Tout d'abord, poncez et nettoyez la surface à recouvrir, puis appliquez une couche de peinture à raison de 400 à 600 g/m² selon porosité du support et la [charge antidérapante adaptée](#).
- Application au rouleau ou au pistolet. Nous préconisons une application au rouleau, plus simple à réaliser. En effet, l'usage de la machine nécessite de sélectionner la bonne machine et de bien la nettoyer après utilisation.
- Séchage :
 - Le séchage est très rapide, c'est pourquoi nous préconisons ce produit pour le marquage de lignes, de flèches, numéros ou encore de symboles.
 - Temps de séchage à 20°C sans poussière : 20 minutes
 - Sec : 1 heure
 - Remise en circulation légère : 12 heures
 - Remise en circulation lourde : après réticulation totale environ 72 heures

Cette peinture est utilisée pour réaliser des marquages colorés à ajouter sur la [résine de finition et de protection polyuréthane](#).