PROZON FICHE TECHNIQUE

PRIMAIRE CHARGÉ POUR RÉSINE SOL INTÉRIEUR
Référence : 10864

RESUME

Primaire époxydique sans solvant bi composant pour sol avec rattrapage de niveaux à utiliser avant l'application de notre résine sol polyuréthane.
Laiteux brillant.

Les points forts :

- Ultra performant
- Pénètre et durcit le support en profondeur
- Très résistant et brillant
- Garantit une résistance et une durabilité du produit de finition

Conditionnement : kit de 15 kg.

DESCRIPTION

Les usages du primaire chargé pour résine de sol

Ce primaire chargé plus épais que le primaire standard prépare le sol avant l'application de notre résine de sol polyuréthane. Il permet de rattraper des niveaux plus importants, toutefois, ce produit est très fluide, il faut donc que le sol soit lisse. Si le sol est en mauvais état, il faudra d'abord le réparer avec un mortier adapté.

Ce primaire ou le primaire standard pour résine est obligatoire avant l'application de la résine de sol polyuréthane.

Caractéristiques techniques

- Matière : fixateur époxydique bi composant chargé sans solvant
- Propriétés :
    - Densité : 1.3 +/-0.05
    - Pénétrant, limite la consommation de finition, garantit durabilité et résistance
    - Aspect : Liquide
    - Teinte : Latieux
- Rendement / consommation : 2 à 4 m2/kg
- Condition d'utilisation :
    - Sur sol intérieur : béton neuf, béton ancien, ancienne peinture compatible (test de compatibilité nécessaire).
    - Application au rouleau ou à la raclette en caoutchouc
    - Utiliser toujours le kit dans sa totalité, ne pas déconditionner
- Conditionnement : kit de 15 kg
- Sécurité / précautions d'emploi :
    - Se référer à la fiche de données de sécurité
    - Produit inflammable
    - Respecter les précautions d'usage relatives aux composés époxydiques
- Durée et conditions de stockage : 1 an dans l'emballage fermé, à l'abri des fortes variations de températures, des fortes chaleurs et du gel.
- Nettoyant : diluant

Comment appliquer le primaire chargé pour résine sol intérieur ?

- Prérequis :
    - Le lieu doit être ventilé pendant la mise en oeuvre du primaire.
    - Le support doit être propre, exempt de poussière, sain et sec.

    - Le taux d'humidité doit être inférieur à 4% et l'hygrométrie ambiante au maximum de 70%.
    - Les sols en béton doivent être âgés de plus de 28 jours.
    - Si le lieu d'application dispose d'un chauffage au sol, veuillez l'éteindre 48 heures avant l'application et le remettre en marche au plus tôt 48 heures après application du primaire.
    - Le support doit être suffisamment poreux pour permettre l'accroche du primaire. Si ce n'est pas le cas, veuillez poncer, raboter ou grenailler le support.
    - Il faut impérativement veiller à ce qu'il n'y ait pas de formation de bulles lors du séchage. En effet, les bulles peuvent diminuer la résistance mécanique et sont inesthétiques.
- Pour une application réussie, des températures minimales doivent être respectées :
    - Température ambiante : supérieure à 10°C
    - Température du mélange : supérieure à 15°C
    - Température du support : supérieure à 15°C, en cas de risque de condensation, assurez-vous que cette température est supérieure d'au moins 3°C à celle du point de rosée.
- Spécificités selon support :
    - Sur revêtement béton neuf ou ancien non peint : Attendez l'élimination totale de la laitance, puis préparez le sol comme mentionné ci-dessus.
    - Sur support peint : Un essai de compatibilité doit être effectué. Décapez le sol avant application.
- Mélange :
    - Le primaire est vendu par kit pré dosé de 2 composants qui doivent être mélangés à l'aide d'un malaxeur électrique pendant 1 à 3 minutes avant l'application. Pour éviter l'introduction d'air pendant le mélange, celui-ci doit être effectué lentement.

- Le kit doit être entièrement utilisé, il ne faut pas le déconditionner.
- Temps de mûrissement avant application : 5 minutes à +20°C
- Temps de vie du mélange : 3 heures à 20°C

• Séchage :

- Délai de recouvrement : il ne doit pas excéder 6 jours. Si c'est le cas, veuillez poncer et appliquer une couche de primaire.
- Temps de séchage à 20°C :
  - Hors poussière : 4 heures
  - Recouvrable : de 8 heures à 6 jours
  - Fin de polymérisation : 7 jours

Découvrez toutes nos solutions de marquage au sol en intérieur.