RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ TOITURE MÉTALLIQUE
Référence : 11913

RESUME

Notre résine d’étanchéité toiture s’adapte parfaitement aux toitures bacs acier et métalliques ayant une pente et ne présentant pas de stagnation d’eau.

La résine d’étanchéité toiture - tuile métallique présente une excellente résistance à la corrosion et aux intempéries.

Vendu uniquement en conditionnement de 20 kg, nous vous conseillons de prévoir les quantités suivantes (sous-couche + 2 couches comprises) : calculateur de consommation.

- Avec entoilage : 1.8 kg/m2
- Sans entoilage : 1.4 kg/m2

La résine d’étanchéité pour toiture existe en blanc ou en gris orage.

Les points forts :

- Prête à l’emploi
- Excellente adhérence
- Fabrication française

DECLINAISONS

Couleur
Blanc
Gris orage

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la résine d’étanchéité toiture métallique ?

Découvrez la résine d’étanchéité toiture conçue pour être appliquée sur les toitures bacs acier et métalliques en pente et ne présentant donc pas de stagnation d’eau.

Elle s’adapte à tous types de matériaux : fer, acier, alliages spéciaux, galvanisés, métallisés, aluminium, cuivre, zinc, plomb, matériaux de construction…

Grâce à son inhibiteur de corrosion, la résine d’étanchéité pour toiture résiste parfaitement à la corrosion et aux intempéries.

Nous vous proposons la résine d’étanchéité toiture - tuile métallique en format 20 kg sous deux coloris : blanc ou gris orage.

Prête à l’emploi, elle présente une excellente adhérence au support et, en séchant, forme un film parfaitement solidaire à la toiture. Elle crée un revêtement élastique qui conserve sa souplesse dans le temps.

Pour conserver et prolonger l’efficacité de la résine d’étanchéité toiture - tuile métallique, nous vous conseillons un nettoyage régulier de la surface.

Cette résine d’étanchéité pour toiture tolère certains agents chimiques : huiles, mazout, hydrocarbures aliphatiques et white-spirit

Pour une toiture métallique, découvrez notre résine spécialement conçue pour les toits en métal. Pour un toit plus ancien, avec des irrégularités ou micro fissures, nous vous conseillons la résine composée de fibres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre catégorie spéciale étanchéité liquide toiture.

Quelle quantité de résine étanchéité toiture - tuile métallique ?

Pour assurer l'efficacité du produit, il est nécessaire de respecter la consommation minimum, même si cela demande l'application d'une couche supplémentaire :

- Avec entoilage et sous-couche d'accroche comprise : 1.8 kg/m2 (sous-couche + 1re couche + 2e couche)
- Sans entoilage et sous-couche d'accroche comprise : 1.4 kg/m2 (sous-couche + 1re couche + 2e couche)

Pour cela, rendez-vous sur notre calculateur de consommation.

Comment appliquer la résine d'étanchéité pour toiture ?

La résine d'étanchéité toiture s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (en ajoutant 2 à 5% d'eau) :

Voici les étapes à suivre pour une bonne application de la résine étanchéité toiture - tuile métallique :

1. Préparation du support :

- Appliquez les procédés classiques de débrouillage (sablage, brosse de fer)
- Dégraissez, nettoyez et éventuellement poncez le support

2. Mise en œuvre :

- S'applique sur tous fonds sains, désinfectés, propres, secs (support ayant un taux hygrométrie inférieur à 5%)
- Sur les fonds traditionnels : 1re couche diluée à 50% d'eau pour fixer le fond suivie de 1 ou 2 couches de résine pure
- Dans le cas de fissures importantes : utilisez une bande

d’armature polyester non tissé à noyer entre 2 couches de résine pure

Si vous souhaitez que votre toiture-terrasse soit circulable, veuillez appliquer notre résine trafic.

Recommandation : produit à appliquer dans un environnement entre 5 et 35°C sans risque de pluie ou gel.

3. Séchage :

- Sous-couche : 2 à 4h
- Couche pure : 4 à 6h

Les couches pures sont recouvrables au bout de 24h minimum

Caractéristiques de la résine d’étanchéité toiture

- Conditionnement : 20 kg
- Coloris : blanc ou gris orage
- Fabrication : française