

MASTIC COLLE ÉTANCHÉITÉ FISSURES ET JOINTS Référence : 12112

RESUME

Notre mastic colle étanchéité s'utilise à la fois en tant que colle pour fissures et en tant que mastic pour les joints.

Il s'adapte à tous les matériaux et offre une grande élasticité.

Choisissez le coloris le plus adapté à votre support : blanc, gris clair ou terre cuite.

Prix dégressifs par lot de 5 ou 12 unités de tubes de 290 ml (vendu également à l'unité).

Les points forts :

- Résistant aux UV
- Facile d'application
- Bouche des trous jusqu'à 5 cm d'épaisseur
- Certifié A+

DECLINAISONS

Couleur	Conditionnement
Blanc	1 cartouche de 290 ml
Blanc	3 cartouches de 290 ml
Blanc	12 cartouches de 290 ml
Gris clair	1 cartouche de 290 ml
Gris clair	3 cartouches de 290 ml
Gris clair	12 cartouches de 290 ml
Terre cuite	1 cartouche de 290 ml
Terre cuite	3 cartouches de 290 ml
Terre cuite	12 cartouches de 290 ml

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du mastic colle étanchéité pour fissures et joints ?

Découvrez notre mastic colle étanchéité idéal pour combler joints et fissures, assurant une protection durable contre l'eau et l'air. Il permettra de créer des joints étanches avec une grande élasticité. Il est résistant à l'eau, l'eau salée, aux graisses et détergents ménagers usuels.

Il adhérera parfaitement à tous les matériaux de construction : sous et sur-vernis/peinture à l'eau ou au solvant, acier, aluminium, zinc, cuivre, métal laqué, pierre naturelle, placo, plâtre, PVC rigide, bois, brique, béton, crépi, fibrociment, tuiles, ardoise, carrelage, carreaux céramique.

Pour s'adapter au mieux à votre support, nous vous proposons 3 coloris : blanc, gris clair ou terre cuite.

Vendu également à l'unité, profitez de nos prix unitaires dégressifs en optant pour un pack de 5 ou 12 tubes de mastic colle étanchéité. Les cartouches ont une contenance de 290 ml.

Il a été conçu pour être très facile d'application. Le mastic colle étanchéité peut être appliqué sur une épaisseur allant jusqu'à 5 cm.

En adhérant même sur des surfaces humides non ruisselantes, il résiste aussi très bien aux intempéries et aux températures basses et élevées (de -40°C à +90°C). Le mastic colle étanchéité résiste aussi aux UV.

Le mastic colle étanchéité est contenu dans des cartouches aluminium pour maximiser la durée de conservation du produit.

Notre produit est certifié A+, il est non toxique, formé sans solvant, isocyanate ni phtalate, pour garantir un usage sécurisé.

En complément, pour étanchéifier votre toiture plate ou toiture terrasse, nous vous conseillons notre [résine étanche toiture](#)

[plate](#). Il existe aussi une [peinture résine pour toiture en pente](#).

En savoir plus sur notre [catégorie d'imperméabilisation pour toiture](#).

Comment appliquer le mastic colle étanchéité ?

Outil : pistolet à cartouche (pneumatique ou manuel)

Au préalable, il faut s'assurer que la surface est propre et sèche.

Mise en œuvre :

- Préparation de la cartouche de mastic :

1. Couper l'extrémité de l'opercule grâce à un cutter selon la largeur de joint souhaité
2. Visser la canule sur la cartouche
3. Mettre la cartouche dans le pistolet
4. Presser la détente du pistolet de manière régulière en guidant le pistolet

- Lissage : lisser rapidement le joint à l'aide d'une spatule ou de votre doigt mouillé avec une eau savonneuse

- Utilisation du mastic en tant que colle :

1. Appliquer le mastic sur les matériaux à coller
2. Assembler rapidement les matériaux
3. Serrer intensément ou taper légèrement avec un maillet
4. Obtenir une épaisseur de 3,2 mm entre les deux matériaux à l'aide de cales ou d'adhésif double-face

- Utilisation comme mastic pour joints :

1. Les joints avec une faible profondeur devront être couverts sur le sol avec soit un adhésif, soit un fond de joint pour éviter un jointement sur trois surfaces.

2. La profondeur du joint doit être égale à 2/3 de sa largeur

Nettoyage : nettoyer l'excès de mastic avec un chiffon propre immédiatement après application

Séchage : minimum 25 minutes et dureté finale obtenue au bout de 24h

Caractéristiques du mastic colle étanchéité

- Coloris : blanc, gris clair, terre cuite
- Conditionnement : cartouche aluminium (290 ml)
- Certification : A+

Mastic non durci :

- Type de mastic : Polymère modifié silane
- Viscosité : Pâteuse
- Système de durcissement : durcissement par l'humidité de l'air
- Formation de peau (23°C et 50% H.R.) : 25 min
- Durcissement (23°C et 50% H.R.) : 2,5 - 3 mm après 24h
- Densité : ISO 1183 1,50 g/ml
- Température d'application : entre +5°C et +40°C

Mastic durci :

- Dureté Shore A : ISO 868 : 40
- Amplitude de travail : ISO 11600 : 25%
- Module à 100 % élongation : ISO 8339 : 0,85 N/mm²
- % Résistance à la rupture : ISO 8339 : >250%
- Perméabilité à la vapeur d'eau : ISO 15106 : $\mu = 5014$;
sd = 3,3m
- Résistance à la température : -40°C à +90°C