

PRIMAIRE POUR THERMOCOLLÉ Référence : 02399

RESUME

Le primaire pour thermocollé est composé d'une résine méthacrylate et époxy bi-composant transparente. Il permet d'augmenter l'adhérence sur les supports poreux (béton et vieil enrobé).

Ce primaire est particulièrement adapté aux périodes de forte chaleur.

Les points forts :

- Permet une adhérence très forte des résines méthacrylates
- Séchage rapide
- Haute réactivité, il permet le recouvrement rapide du support

A noter : éviter les enrobés non déshuilés (enrobé de moins d'1 mois).

DECLINAISONS

Conditionnement

5 L

DESCRIPTION

Description du primaire pour thermocollé

Le primaire bi-composant (résine méthacrylate et époxy) permet une adhérence optimale des résines méthacrylates destinées au support béton et vieil enrobé.

Le primaire enlève la porosité. Il est très facile à l'emploi et s'applique rapidement sur l'ensemble du support. Le primaire après application forme un film dur et satiné, c'est ce film qui offre une adhérence optimale pour les résines destinées à l'aménagement urbain.

Ce primaire est particulièrement apprécié car il :

- Est facile d'emploi et d'une haute réactivité
- Permet le recouvrement rapide du support
- Sa couleur est transparente.

Découvrez tous nos thermocollés prêts [à l'emploi](#).

Aller plus loin avec le primaire

Le support doit être préparé au préalable, ou du moins s'assurer qu'il est propre, sec et exempt de matière non adhérente, et pour garantir une adhésion optimale, la surface traitée doit être exempte d'huile, à une température entre + 5°C et +35°C et à une hygrométrie < 80 %.

Comment l'appliquer en fonction du type de revêtements ?

Revêtement hydrocarboné neuf :

Sur un revêtement neuf, l'application peut se faire directement sur le support sans attendre l'évacuation complète des huiles de ressuage.

Revêtement béton :

Faire un grenailage puis appliquer une couche de primaire au rouleau. Sur une chape neuve laissez au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenailage et appliquer une couche de primaire.

Le nettoyage des outils se fait grâce au [diluant Eco](#).

Attention ! Un surdosage entraînera une faible résistance mécanique. Le primaire est aussi inflammable !

Quand utiliser ce primaire ?

- Avant d'appliquer du thermocollé sur un vieil enrobé
- Avant d'appliquer de la résine thermoplastique sur un ancien marquage en thermoplastique
- Sur un autre support, nous consulter

Caractéristiques techniques du primaire

Densité : XP-P-98 633 : 1,45 kg/l

Liant : base de résine de pétrole

Temps de séchage : 50 minutes à 20°C

Recouvrable : 1 heure

Aspect : lisse, satiné, transparente

Consommation : environ 200 ml/m² (selon porosité du support)

Matériel : rouleau

Conditionnement : 3,5 L

Teinte : incolore

Stockage : 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs (température < 35°C)