CHARGES ANTIDÉRAPANTES 200 - 500 MICRONS POUR PEINTURE ROUTIÈRE SOLVANTÉE
Référence : 02539

RESUME

Les charges antidérapantes permettent d'augmenter l'adhérence du marquage au sol.

Elles sont associées avec des peintures solvantées.

Le saupoudrage des charges antidérapantes dépend de la certification visée.

Associé avec la peinture solvantée blanche sans toluène, elle peut obtenir, selon le grammage, la certification non rétroréfléchissante P6 Q3 S1 ou encore P5 Q3 S3.

Associé avec la peinture routière sans toluène et sans chlore, elle obtient la certification non rétroréfléchissant P5 Q3 S3.

La certification NF n'est valide uniquement si le produit de marquage est utilisé avec le saupoudrouge adéquat et dans les bonnes proportions.

Pack de 25 kilos.

Les points forts :

- Certifiées NF par l'ASCQUER
- Amélioration de l'anti-glissance
- Double certification

DESCRIPTION

Description des charges antidérapantes

L'objectif premier des charges antidérapante est d'augmenter le niveau d'adhérence du marquage au sol. Il est principalement utilisé dans les zones avec passage de piétons, de cycliste.

Il a aussi pour effet d'augmenter la durée de vie du marquage au sol qui s'use moins.

Nos charges antidérapantes ont la forme de silice cristobalite. Il faut les saupoudrer sur les peintures routières immédiatement après son application. Veillez à ce que les grains soient secs et sans impuretés.

Les performances antidérapantes du produit ne sont atteintes uniquement si les consignes d'application sont respectées.

Découvrez l'intégralité de nos peintures routière et leurs saupoudrages.

Certifications ASCQUER atteintes grâce aux charges antidérapantes

Certification	Performance	Détails de la performance	Application peinture	Saupoudrage
Non-rétroréfléchissant	P6 Q3 S1	• P6 : 2 millions de passages de roue sur le marquage • Q3 : Visibilité de jour, Qd ≥ 130 • S1 : Adhérence, SRT ≥ 0,45	Peinture pour route solvantée blanche sans toluène 365 g/m²	150 g/m²

Non-rétroréfléchissant	P5 Q3 S3	• P5 : 1 million de passages de roue sur le marquage • Q3 : Visibilité de jour, Qd ≥ 130 • S3 : Adhérence, SRT ≥ 0,55	Peinture pour route solvantée blanche sans toluène 515 g/m²	90 g/m²
Non-rétroréfléchissant	P5 Q3 S2	• P5 : 1 million de passages de roue sur le marquage • Q3 : Visibilité de jour, Qd ≥ 130 • S3 : Adhérence, SRT ≥ 0,55	Peinture routière sans toluène et chlore 530 g/m²	370 g/m²

Caractéristiques des charges antidérapantes : 200 - 500 microns

Conditionnement : 25 kg

Granulométrie : 200 - 500 microns

Stockage : Pendant 1 an si les charges sont dans l'emballage d'origine non ouvert à l'abri du froid, de l'humidité et de la chaleur