

PRIMAIRE D'ACCROCHE BÉTON POUR BANDES PODOTACTILES ET GUIDAGE

Référence : 03068

RESUME

Primaire d'accroche bi-composant pour le béton qui permet de faire un recouvrement rapide du support avant de coller une [bande podotactile](#) ou une [bande de guidage](#).

Ce primaire, à base de résine méthacrylate et époxy bi, a pour rôle d'améliorer l'adhérence des bandes podotactiles et de guidage sur support enrobé récent (moins d'1 mois) et béton.

Les points forts :

- Séchage rapide
- Excellent fixateur
- Facilité d'application

Contenance : ne pas déconditionner, utiliser le kit en entier.

Pot de 3,5 kg avec 1 sachet de 80g

Pot de 7 kg avec 2 sachets de durcisseur de 80g

Consommation : 500 - 700 g/m²

DECLINAISONS

Conditionnement

Pot de 3,5 kg

Pot de 7 kg

DESCRIPTION

Description du primaire d'accroche bi-composant pour béton

Si vous souhaitez installer des [bandes podotactiles](#) ou des [bandes de guidage](#) sur un support béton ou enrobé, nous vous conseillons d'appliquer ce primaire avant. Il est bi-composant et permet une adhérence optimale des bandes (podotactiles et de guidage) destinées à un support enrobé récent (moins d'1 mois) et béton.

Pourquoi avoir besoin de ce primaire ? Car le béton est naturellement très poussiéreux. Ainsi, le primaire d'accroche a pour but de le recouvrir d'une surface dure et accrocheuse avant d'y coller vos bandes.

Ce produit est élaboré pour sa très bonne tenue sur béton. Il est facile d'emploi.

Aller plus loin avec le primaire d'accroche spécial béton

Mise en oeuvre du primaire

Préparation du support :

- Sur revêtement hydrocarboné neuf : le support doit être propre et sec, l'application peut se faire directement sur le support sans attendre l'évacuation complète des huiles de ressuage.
- Sur revêtement béton : faire un grenaillage puis appliquer une couche au rouleau. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenaillage.

Application du primaire

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Sèche
- Propre
- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d'huile
- À une température entre + 5°C et +35°C
- À une hygrométrie inférieure à 80 %

L'application se fait à l'aide d'un rouleau acrylique 12 mm à une température ambiante et une température du support supérieure à 10°C. Mélanger la base et le durcisseur, puis appliquer sur un support propre et sec. Ne pas diluer. **IMPORTANT** : Après séchage, si des zones blanchâtres apparaissent, il est nécessaire de repasser une couche à 500 g/m².



Spécificités techniques :

Le primaire bi-composant se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, d'humidité et des fortes chaleurs (température inférieure à 35°C). Une fois le mélange effectué, la durée de vie du pot est de 5 minutes à 20°C.