

COLLE DE FIXATION POUR DALLE POUR GARAGE AUTOMOBILE Référence : 09711

RESUME

Notre colle de fixation est idéale pour le collage au sol de dalle pour garage automobile en PVC.

3 conditionnements :

- 3 kg (5-12 m²)
- 8 kg (13-32 m²)
- 12 kg (20-48 m²)

Les points forts :

- Haute résistance à la chaleur et au froid
- Sans solvant
- Pour charges très élevées

DECLINAISONS

Conditionnement
3 kg
8 kg
12 kg

DESCRIPTION

Conseils de pose de la colle de fixation pour dalle pour garage automobile

Convient sur des supports :

- Nivelés, absorbants et non absorbants
- Déformables ou résilients (par exemple sous-couche,

bois, métal)

- Contenant un système de chauffage au sol à eau chaude

Technique d'application :

1. Le support doit être sain, porteur, sec, exempt de fissures et matières (saleté, huile, graisse) qui nuiraient à l'adhérence. La surface doit être aspirée, nettoyé et lissé.
2. Avant utilisation, laissez l'adhésif s'acclimater à la température ambiante. Mélanger les composants A et B comme décrit sur l'emballage. Assurer un bon mélange surtout au fond et la surface des parois du récipient, car un adhésif mal mélangé ne durcit pas.
3. Appliquer une couche de colle sur le support à l'aide d'une truelle crantée adaptée et laisser sécher partiellement.
4. Placer la dalle à l'endroit souhaité et appliquer une légère pression une fois celle-ci en place.

Il est préférable de l'appliquer entre 18 et 25 °C, avec une température du sol supérieure à 15 °C et une humidité relative de l'air inférieure à 75 %.

Retrouvez nos autres [produits pour dalles de garage automobile](#).

Caractéristiques techniques de la colle de fixation pour dalle PVC :

Durée de conservation : 12 mois

Conditionnement :

- 3 kg (5-12 m²)
- 8 kg (13-32 m²)
- 12 kg (20-48 m²)

Rapport de mélange A:B : 5:1 parties par poids

Consommation : 250/600 g / m²

Température minimum d'application : 15° C au sol

temps de séchage : 12/24 h